

## Пленка поливинилхлоридная парниковая



Алматы, Казахстан

**ПРИМЕНЕНИЕ.** Пленка поливинилхлоридная парниковая предназначена для использования в качестве покрытия парников и теплиц.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.** Температурный интервал эксплуатации от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $40^{\circ}\text{C}$ .

**МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА.** Пленка изготавливается вальцево-каландровым способом на основе пластифицированного поливинилхлорида с добавлением свето- и термостабилизаторов.

**УПАКОВКА.** Пленка поставляется в рулонах на картонных или полиэтиленовых шпулях. Каждый рулон упаковывается в полимерную пленку. Вес рулона 50 кг.

**ТРАНСПОРТИРОВКА.** Железнодорожным, автомобильным транспортом.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ.** 1 год со дня изготовления. Пленка должна храниться при температуре от  $5^{\circ}\text{C}$  до  $35^{\circ}\text{C}$  в помещениях, защищенных от влияния солнца и атмосферных осадков, вне органических растворителей и агрессивных сред. Пленка, транспортировавшаяся или хранившаяся при минусовой температуре, должна быть перед использованием выдержана при комнатной температуре не менее суток.

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.** Пленка не является опасным продуктом. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см<sup>2</sup>), не менее

в продольном направлении

в поперечном направлении

21, 6 (220)

17, 6 (180)

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 200

Температура хрупкости,  $^{\circ}\text{C}$ , не выше  $-35$

Коэффициент пропускания, %, не менее 80

Толщина ленты, мм  $0, 15 \pm 0, 03$

Ширина ленты в рулоне, мм  $1500 \pm 20$

Цена: **270** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**D Алик**

**+77017877116**